



PANEL DE SECTORIZACIÓN ACH - INOX

Núcleo de **Lana de Roca** de alta densidad (Tipo M)

Perfil



Perfil liso



Descripción

Los Paneles ACH – INOX están formados por caras de acero inoxidable AISI304 (una o las dos), adheridas mediante adhesivo orgánico al núcleo de lana de roca.

Las caras de inoxidable tienen un espesor de 0,5 mm y son completamente lisas. Su composición química y propiedades físicas cumplen la norma EN10088-1.

El núcleo de lana de roca cumple con la norma EN 13162.

Aplicación

Los Paneles ACH – INOX están concebidos para la construcción de cerramientos en establecimientos donde es necesaria una alta protección frente a la corrosión por presencia de*:

ácido acético, ácido fórmico, ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, tolueno, leche, cerveza, zumo, vino.

* Es necesario consultar concentraciones y temperaturas de estos agentes.

Ventajas

Ventajas propias de un panel fabricado en continuo que además tiene una alta resistencia a la corrosión.

Reacción al fuego

Clasificado A2-s1, d0 según norma EN-13501-1.

Resistencia al fuego

Propiedad no declarada (PND).

Dimensiones, pesos y características térmicas

Espesor mm	Ancho mm	Long.máx. recomendada m	Tipo de núcleo	Peso kg/m ²	Coef.Trans. Térmica w/m ² k
40	1.150	3,00	M	13,1	0,90
50	1.150	3,00	M	14,3	0,84
60	1.150	3,00	M	16,7	0,58
80	1.150	3,00	M	18,3	0,41
100	1.150	4,00	M	21,5	0,35
120	1.150	4,00	M	23,9	0,30
150	1.150	4,00	M	27,5	0,27
200	1.150	4,00	M	33,5	0,20

*Disponible ancho 1.000 mm bajo consulta

Propiedades mecánicas a la flexión

Tabla sobrecarga de panel biapoyado.

		Distancia entre apoyos (m)						
		30	60	80	100	120	150	200
Esp mm	kg/m ²							
	40	5,15	3,57	2,63	2,04	1,7	1,33	-
50	5,95	4,08	2,80	2,38	2,04	1,7	1,27	
60	6,37	4,25	3,82	3,23	2,55	2,12	1,61	
80	6,80	4,67	4,08	3,65	2,89	2,46	1,95	
100	8,50	4,84	4,25	3,82	3,31	2,97	2,38	
120	10,20	5,35	4,67	3,99	3,65	3,31	2,72	
150	11,05	6,37	5,78	5,18	4,59	3,99	3,14	
200	11,90	7,05	6,20	5,52	5,01	4,50	3,82	

Temperatura límite de empleo y comportamiento al agua

- Aplicaciones desde - 5°C hasta +180°C.
- No hidrófilo.

Certificaciones de producto

Marcado CE según norma EN 14509.

Saint-Gobain

Creamos espacios confortables para vivir y mejorar el día a día.

Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Ballestera"
19208 - Alovera (Guadalajara) – ESPAÑA
Teléfono: +34 949 20 98 68/99
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com